



ПЭТСЛДК ТУ 16.К71-020-96, ТУ 16-502.026-83, ТУ У 31.3-00214534-033-2004

Провода обмоточные медные с эмалево-стекловолокнистой изоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|----|---------------|
| Диаметр круглой жилы | мм | 0.85 ... 2.5 |
| Диаметральная толщина изоляции круглой жилы | мм | 0.23 ... 0.32 |
| Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «а» | мм | 0.9 ... 3.55 |
| Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «b» | мм | 4.5 ... 10 |
| Удвоенная толщина изоляции прямоугольной жилы | мм | 0.3 ... 0.47 |
| Класс нагревостойкости | | 200 (200 °С) |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °С | -60 |

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила
2. Эмалевая изоляция из полиамидимидного лака или комбинации полиэфиримидного и полиамидимидного лаков
3. Изоляция из двух слоев стеклополиэфирных нитей, с лакировкой кремнийорганическим лаком

